

表U1 ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

銘柄	規格	メーカー
NC-38	ES308-16	神戸製鋼所
NC-36L	ES316L-16	神戸製鋼所
NC-38L	ES308L-16	神戸製鋼所
RNY308	ES308-16	タセト
RNY308L	ES308L-16	タセト
NCF-08	ES308-16	特殊電極
NS-308	ES308-16	ニツコー溶材工業
NSN-308	ES308-16	ニツコー溶材工業
NS-308L	ES308L-16	ニツコー溶材工業
S-308・R	ES308-16	日鉄溶接工業
S308	ES308	日鉄溶接工業
S-308L・R	ES308L-16	日鉄溶接工業
NAS308	ES308-16	日本精線
SS-308	ES308-16	四国溶材／首鋭焊材工業
WEL 308	ES308-16	日本ウエルディング・ロッド
WEL 308L	ES308L-16	日本ウエルディング・ロッド
WEL 316	ES316-16	日本ウエルディング・ロッド
WEL 316L	ES316L-16	日本ウエルディング・ロッド
WEL 308LA	ES308L-16	日本ウエルディング・ロッド
WEL Z 308	ES308-16	日本ウエルディング・ロッド

表U2 ステンレス鋼用ティグ溶加棒

銘柄	規格	メーカー
TG-X308L(裏波用)	TS308L-RI	神戸製鋼所
TG-S308	YS308	神戸製鋼所
TG-S308L	YS308L	神戸製鋼所
TG-S316L	YS316L	神戸製鋼所
ST-308	YS308	四国溶材／現代綜合金属
TG308	YS308	タセト
TG308L	YS308L	タセト
TG316	YS316	タセト
TG316L	YS316L	タセト
TIG-308	YS308該当	東京溶接棒
TIG-308L	YS308L該当	東京溶接棒
T-308	YS308該当	特殊電極
T-308L	YS308L該当	特殊電極
KS-308R	YS308	鳥谷溶接研究所
Osten T308	YS308	ナイス
Osten T308L	YS308L	ナイス
Osten T316	YS316	ナイス
NS-308R	YS308	ニツコー溶材工業
NS-308LR	YS308L	ニツコー溶材工業
NS-316LR	YS316L	ニツコー溶材工業
YT-308	YS308該当	日鉄溶接工業
YT-308L	YS308L該当	日鉄溶接工業
WEL TIG 308	YS308	日本ウエルディング・ロッド
WEL TIG 308L	YS308L	日本ウエルディング・ロッド
WEL TIG 316L	YS316L	日本ウエルディング・ロッド
WEL TIG 316	YS316	日本ウエルディング・ロッド
WEL TIG 316ULC	YS316L	日本ウエルディング・ロッド

表U3 ステンレス鋼用溶接ワイヤ

銘柄	規格	メーカー	
SW-308L Cored	TS308L	現代綜合金属	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
YS-308	YS308	現代綜合金属	Ar又はAr+2%O ₂
YS-308L	YS308L	現代綜合金属	Ar又はAr+2%O ₂
DW-308	TS308-FB0	神戸製鋼所	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
DW-308LP	TS308L-FB1	神戸製鋼所	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
DW-308L	TS308L-FB0	神戸製鋼所	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
DW-T308L	TS308L-FB1	神戸製鋼所	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
GFW308L	TS308L-FB0	タセト	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
GFW308	TS308-FB0	タセト	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
GFW308LAP	TS308L-FC1	タセト	CO ₂
MG308	YS308	タセト	Ar又はAr+2%O ₂
GFW308LX	TS308L-FC0	タセト	CO ₂
MT-308LF	TS308L-FB0	特殊電極	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
M-308	YS308	特殊電極	Ar又はAr+2%O ₂
MT-308LV	TS308L-FC1該当	特殊電極	CO ₂
NFG-308LP	TS308L-FB1	ニツコー溶材工業	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
NFG-308L	TS308L-FB0	ニツコー溶材工業	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
NFG-308LW	TS308L-FB0	ニツコー溶材工業	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂

銘柄	規格	メーカー	ガス(推奨)
Osten GC308	TS308-FB0	ナイス	CO ₂
SF-308L	TS308L-FB0	日鉄溶接工業	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
SF-308LP	TS308L-FB1	日鉄溶接工業	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
SF-308	TS308-FB0	日鉄溶接工業	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
SF-308LK	TS308L-FB1	日鉄溶接工業	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
NAS Y308	YS308	日本精線	Ar又はAr+2%O ₂
NAS Y308L	YS308L	日本精線	Ar又はAr+2%O ₂
YM-308LSi	YS308LSi該当	日鉄溶接工業	Ar又はAr+2%O ₂
YM-308	YS308該当	日鉄溶接工業	Ar又はAr+2%O ₂
Y-308	YS308	日鉄溶接工業	Ar又はAr+2%O ₂
WEL FCW 308T	TS308-FB0	日本ウエルディング・ロッド	CO ₂
WEL FCW 308LT	TS308L-FB0	日本ウエルディング・ロッド	CO ₂ 又はAr+20%CO ₂
WEL FCW A308L	TS308L-FC1	日本ウエルディング・ロッド	CO ₂
WEL MIG 308L	YS308L	日本ウエルディング・ロッド	Ar又はAr+2%O ₂
WEL MIG 308	YS308	日本ウエルディング・ロッド	Ar又はAr+2%O ₂
WEL FCW S308L	TS308L-FC0	日本ウエルディング・ロッド	CO ₂
WEL FCW 308LAT	TS308L-FC0	日本ウエルディング・ロッド	CO ₂